



®

AZIENDA VERNICI E COLORI  
**NUOVA A.V.E.C.®** S.N.C.  
16167 GENOVA - NERVI - VIA DEL COMMERCIO, 13-21 R.  
Tel.: 010 3726231 - Fax: 010 3749713  
www.colorificionuovaavec.it - nuova-avec@libero.it  
Albo Artig. 44135 - Reg. Ditte 216222 - Trib. Ge Reg. Soc. 29744 n. 8817 Fasc. 47226  
Iscrizione R.E.C. 43237 - Codice Fiscale/Partita IVA: 00451800106

PRODUZIONE: Vernici - Smalti - Antiruggini - Lavabili - Traspiranti - Stucco in pasta e in polvere - Plastici per Esterni e Interni - Intonaci rustici - Isolanti  
Pitture multicolori - Traspiranti antinicotina - Pitture Aterniche - Pitture naturali base calce - Pitture speciali - Malte cementizie - Malte impermeabilizzanti

Settembre 2015

Ge - Nervi, \_\_\_\_\_

Scheda tecnica)

## **“MASSETTO G 94” INTONACO RASANTE ANTIUMIDO - IMPERMEABILIZZANTE- ALTISSIMI E BASSI SPESSORI**

Trattasi di un massetto monocomponente diluibile unicamente con acqua, applicabile a bassi e altissimi spessori senza la formazione di cavillature in entrambi i casi.

**Massetto G94** ha le proprietà del “G94” (del quale alleghiamo scheda) ma si differenzia da questo per il suo impiego sia di intonaco che di massetto.

- **E' idoneo sia per ripristinare che per realizzare manufatti strutturali ( cisterne per contenimento liquidi, piscine, vani doccia etc. etc. ) ;  
in combinazione con laterizi e/o pietre per realizzare opere murarie ove si richieda la massima impermeabilizzazione,**
- **si puo' impiegare per rifacimento quote e quale collante per rivestimenti esterni sia orizzontali che verticali , oltre ad altri molteplici impieghi....**
- **Massetto G94 si applica ad alti , altissimi spessori con 1 o piu' stesure.**
- **Si ottengono manufatti da 1 a 10 cm senza la presenza di cavillature.**

### **Modalita' di diluizione ed uso :**


**Massetto “G94” impiegato, sia come intonaco che come massetto** si diluisce dal 30 al 35 % ca. con acqua ( 6/7 lt di acqua x sacco da kg 20 secondo l'impiego voluto) miscelando insistentemente in modo che si amalgami. Oltre a quella consigliata non aggiungere acqua o altri prodotti che potrebbero compromettere la buona riuscita del lavoro.

Se impiegato come **Intonaco rasante** le stesure, almeno due, applicate umido su umido non oltre le 24 ore dovranno raggiungere lo spessore ottimale di 1 cm.

Non si frattazza ma si liscia con una manara di plastica inumidita.

Per ottenere una finitura perfettamente liscia, impermeabile, evitando cosi' la posa di piastrelle, si potra' utilizzare **“G94”** o **“G94 Bianco”** diluito al 35% con acqua applicato come finitura a stucco.

- **Gli attrezzi si lavano con acqua .**
- **La resa media e' di 8/13 kg a mq. per 1 cm. di spessore.**
- **Massetto G94 e' pedonabile dopo 24 h, carrabile dopo 4 gg.**
- **La stagionatura completa ( o essicazione) avverra' dopo 28 gg.**
- **Si potra' sovraverniciare dopo 3/4 gg.**



®  
AZIENDA VERNICI E COLORI  
**NUOVA A.V.E.C.®** S.N.C.  
16167 GENOVA - NERVI - VIA DEL COMMERCIO, 13-21 R.  
Tel.: 010 3726231 - Fax: 010 3749713  
www.colorificionuovaavec.it - nuova-avec@libero.it  
Albo Artig. 44135 - Reg. Ditte 216222 - Trib. Ge Reg. Soc. 29744 n. 8817 Fasc. 47226  
Iscrizione R.E.C. 43237 - Codice Fiscale/Partita IVA: 00451800106

**PRODUZIONE:** Vernici - Smalti - Antiruggini - Lavabili - Traspiranti - Stucco in pasta e in polvere - Plastici per Esterni e Interni - Intonaci rustici - Isolanti  
Pitture multicolori - Traspiranti antinicotina - Pitture Atermiche - Pitture naturali base calce - Pitture speciali - Malte cementizie - Malte impermeabilizzanti

Ge - Nervi, Settembre 2015

Segue : scheda tecnica)

L'eventuale tinteggiatura interna consigliamo venga eseguita con ns. idropittura super traspirante **"Diversa Atermica"** con proprieta' anticondensa.

Si dichiara che il prodotto **"MASSETTO G94"** in relazione alla formulazione adottata sostanze classificate tossiche nocive corrosive irritanti o comburenti.

Le informazioni contenute in questa scheda sono fornite al meglio delle ns. conoscenze ma non sono tuttavia impegnative.

Poiche' le condizioni e le possibilita' di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilita' di controllo del produttore , la societa' non si assume alcuna responsabilita' in ordine ai risultati..

Nono applicare **"MASSETTO G94"** con temperature al di sotto di +5°C e superiori a +30°C o sotto l'azione diretta del sole e del vento.

Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il contenitore secondo la normativa vigente.